

COLORES DE LIVING
IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTE

Línea Arquitectónica

Código: 0116

UVA	7216
NO ME OLVIDES	7201
MACADAMIA	4203
LAPACHO	3205
GRANADA	3214
OLIVA	6207
MARACUYA	5218
CALABAZA	3209
TRUFA	2200
BLANCO	0202

DESCRIPCION

Colores de Living Impermeabilizante para frentes es una pintura al látex mate para exteriores que no sella los poros del sustrato como los impermeabilizantes tradicionales del mercado permitiendo obtener acabados con máxima impermeabilidad al agua de lluvia y excelente transpirabilidad, dado que la humedad interna puede eliminarse hacia afuera en forma de vapor. De esta manera se evita también la posible formación de ampollado y descascarado de la pintura. Este comportamiento inteligente se asemeja al que presentan las membranas del reino animal o vegetal, que son impermeables al agua de lluvia, pero sin embargo transpiran.

La impermeabilización se manifiesta a través del llamado "efecto perla", que consiste en la formación de gotas de agua que resbalan sobre la superficie de la pintura y no penetran en el sustrato, logrando que la superficie se mantenga mas limpia a lo largo del tiempo.

Colores de Living Impermeabilizante para frentes está desarrollado conjuntamente por profesionales de Colorín y de Revista Living, que propone una selecta colección de colores de tendencia, preparados, listos para usar. Su exclusiva formulación permite obtener tonos vivos, con excelente resistencia a los factores climáticos y a la luz solar, evitando la decoloración de la pintura aplicada.

CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para uso en superficies exteriores de ladrillo, revoque, material de frentes, cemento, Fibrocemento o madera.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe encontrarse seca, limpia, libre de polvo y grasitud.

PAREDES NUEVAS

Se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar en paredes exteriores para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Se puede acortar este tiempo tratando la superficie con ácido muriático diluido al 10% en agua. Dejar actuar 30 minutos, lavar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Igualmente, luego de dicho tratamiento, verificar ausencia de alcalinidad midiendo el pH de la superficie (ideal valores 7-8). En caso de dudas, consultar al Depto. Técnico de Colorín.

Eliminar partículas de arena flojas mediante un lijado suave.

En superficies pulverulentas aplicar una primer mano de Living Impermeabilizante diluido al 20% o Fijador Comodin diluido 3 a 1 con agua y luego las dos manos de terminación diluido a no más del 5%.

PAREDES PINTADAS

Eliminar restos de pintura mal adherida o descascarada.

En el caso de superficies absorbentes o pulverulentas, aplicar una mano de Living Impermeabilizante diluido al 20% o Fijador Comodin diluido 3 a 1 con agua y luego las dos manos de terminación diluido a no más del 5%.



Si hubiera sectores afectados por hongos, aplicar solución de líquido fungicida Colorín siguiendo las indicaciones de uso del envase.

De ser necesario, emparejar imperfecciones con Enduido Comodín para exteriores y aplicar nuevamente Comodín Fijador Sellador al agua diluido.

MADERA: Aplicar previamente al pintado, una mano de Fondo Blanco para maderas Comodín.

HIERRO: Aplicar previamente Comodín Antióxido o Seakrome.

APLICACION

APLICAR CON: Pincel, rodillo, soplete sin aire.

DILUIR CON: máximo 5% de agua.

NUMERO DE MANOS: 2 mínimo para proteger y cubrir. En el caso del color calabaza se recomienda aplicar una mano de pintura blanca antes de las dos manos del producto final.

SECADO: Al tacto: 1 -2 Horas; Entre manos: 4-6 horas (dependiendo de la temperatura y humedad ambiente); Final: 24 horas.

RENDIMIENTO: 10 m2 por litro por mano (aproximado y según soporte).

RECOMENDACIONES

- Almacenar el producto en su envase bien tapado en lugar fresco y seco.
- En caso de tener que limpiar manchas en la superficie pintada, hacerlo suavemente con un paño o esponja humedecida en agua y detergente no abrasivo.
- Lavar salpicaduras y utensilios con abundante agua y jabón antes de que sequen.
- No aplicar con temperaturas menores a 10°C o mayores a 35°C, ni en días muy húmedos.
- No pintar si está pronosticada lluvia antes de que hayan pasado 48 horas de su aplicación.
- Al aplicar el producto sobre una superficie previamente pintada con una pintura impermeabilizante tradicional, se obtiene el efecto perlante (repelencia al agua), pero no es posible tener alta permeabilidad al vapor (transpirabilidad) ya que la superficie se encuentra sellada por la pintura de base.

DATOS TECNICOS

TIPO:	Pintura al látex en base a polímeros acrílico y polisiloxánicos
RELACIÓN DE MEZCLA:	No aplicable
PESO ESPECIFICO:	1,50 +/- 0,10 gr/cm3
VISCOSIDAD:	
stomer (25°C):	115 +/- 5 UK
SOLIDOS EN PESO %:	58 +/- 7
TIEMPO DE SECADO AL AIRE:	Tacto: 1-2 horas Entre manos: 4-6 horas Final: 24 horas
TIEMPO DE SECADO FORZADO:	No aplicable
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	No aplicable.
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima 5°C
COLOR:	Colección de 10 colores preparados, listos para usar.
BRILLO:	Mate
RENDIMIENTO TEORICO:	10 m2 / Lt. / mano
DILUYENTE:	Agua
ESTABILIDAD EN EL ENVASE:	12 meses
FONDOS RECOMENDADOS:	Comodín Fijador Sellador al agua
LAVABILIDAD:	No aplicable
RESISTENCIA A LOS ALCALIS:	Buena
RESISTENCIA A LOS ACIDOS:	Regular
RESISTENCIA A LOS SOLVENTES:	Regular
RESISTENCIA A SUSTRATOS ALCALINOS:	Buena
PRESENTACIONES:	4 y 20 litros
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	No inflamable
N° DE ONU:	90-3082
HOJAS DE SEGURIDAD	Ver MSDS

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No inflamable. Si el producto se ve afectado por un incendio, apagar con cualquier tipo de agente extintor.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

Si fuera ingerido, no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.

- Centro Nacional de Intoxicaciones : 0800-333-0160
- Centro Intoxicaciones Hospital Posadas : 011 4658 7777