



Preparación de superficies

COMODÍN FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN:

Comodín Fijador Sellador Concentrado está formulado para la preparación de superficies antes del acabado final. Su excelente rendimiento lo hace ideal para pintarlo en grandes extensiones. La relación de mezcla es 3:1 (agua-fijador). Unifica la absorción ofreciendo un gran poder de adherencia, destacándose por su acabado transparente. También puede ser utilizado como “glaseador” para pinturas decorativas. Permite emplearse en esquemas de base acuosa o sintéticas. Es resistente a superficies alcalinas.

- Mejora la adherencia.
- Empareja la absorción.
- Alto rendimiento.

USOS:

En exteriores e interiores, como producto de esquema, para preparar la superficie en paredes de mampostería, revoque, yeso, placas, hardboard, hormigón, etc. Principalmente recomendado en esquemas de base acuosa.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: pincel, rodillo o soplete tipo airless.

SECADO: al tacto: 30 minutos. Repintado: 2 a 4 horas según condiciones ambientales.

MANOS SUGERIDAS: 1 mano

RENDIMIENTO: 25 a 40 m² por litro de producto diluido, variable de acuerdo con el uso y superficie.

COLOR: transparente. Para facilitar su aplicación, puede entonarse con Colorante Universal Colorin hasta 30 ml por litro de producto sin diluir.

BRILLO: mate

DILUYENTE y LIMPIEZA: agua, máximo hasta una relación 3:1 agua:fijador. A mayor absorción de la superficie, mayor dilución.

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 y 20 Lts.



APLICACIÓN:

Pincel, rodillo, soplete.



SECADO:

Repintado: 2 a 4 hs.



RENDIMIENTO:

25 a 40 m² por litro de producto diluido.



DILUCIÓN:

Agua máx. hasta 3:1 agua:fijador.

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, grasitud, pintura floja, descascarada y otros contaminantes. Lavar los utensillos utilizados con agua y jabón. Conservar entre 5°C y 40°C.

Superficies nuevas: la superficie debe encontrarse fraguada y libre de humedades del mortero. Las superficies tienen naturaleza alcalina por eso y una vez pasado ese período de curado y secado pueden neutralizarse con una solución de ácido muriático al 10% del agua. Aplicarlo con cepillo semiduro de paja o plástico, dejando actuar 30 minutos, luego lavar con abundante agua y dejando secar el pH de la superficie (ideal valores 7-8). En caso de dudas, consultar al Dto. Técnico de Colorin.

Si la superficie presenta arena o polvillo flojo, eliminar mediante lijado o cepillado.

Aplicar 1 mano de Colorin Comodín Fijador Sellador Concentrado diluido en agua 3:1 según la absorción de la superficie. Dejar secar y en caso de ser necesario, aplicar una segunda mano.

Superficies pintadas: Si la superficie presenta arena o polvillo flojo, eliminar mediante lijado o cepillado. Si hubiera sectores afectados por hongos, tratar con Colorín Líquido Fungicida. En caso de grasitud, eliminarla lavando con agua, jabón o detergente. Si se aplica sobre pinturas firmes, lijar previamente para mejorar la adherencia, especialmente en el caso de pinturas de terminación brillante. En caso de ser necesario emparejar imperfecciones, utilizar Comodín Enduido para interiores o exteriores (según corresponda) y aplicar nuevamente Fijador Sellador. Luego aplicar el producto elegido para la terminación.

▼ **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: 100% acrílico

VISCOSIDAD: 90 + /- 2 KU

PESO ESPECÍFICO: 1,01 +/- 0.02 gr/cm³

▼ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com