



Esmaltes

TITANIO 3 EN 1 ESMALTE BRILLANTE

DESCRIPCIÓN:

- Titanio 3en1 Esmalte Brillante es un producto de uso profesional, elaborado con resinas sintéticas alquídicas y pigmentos especiales que le proporcionan excelentes propiedades de nivelación y poder cubritivo. Brinda un recubrimiento de brillo satinado y tacto sedoso, el cual es fácil de limpiar, altamente resistente al frote y al lavado, especialmente indicado para aquellas áreas sujetas a un intenso manipuleo.
- Recubrimiento uniforme
- Máximo brillo
- Fácil aplicación

USOS:

Indicado para el pintado de exteriores sobre superficies de madera o metal como ser puertas, ventanas, rejas, muebles para jardín, galpones, casillas de madera, etc. También se puede utilizar en interiores para el pintado de muebles de cocina, sillas, puertas, placards, estanterías y muebles metálicos o de madera, máquinas, etc.

Titanio 3en1 Esmalte Brillante se presenta en color blanco y negro. Se pueden lograr una mayor variedad de tonos a través del agregado de Colorante Universal Colorín (Máx. 30 ml por litro). No emplear colorantes 101,102 y 110 cuando la pintura se destina a uso exterior

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: Pincel, rodillo, soplete con y sin aire (airless).

SECADO: al tacto 4 a 6 horas / repintado: 8 a 12 horas / final 24 horas.

MANOS SUGERIDAS: 2 a 3 manos, según la superficie.

RENDIMIENTO: 10 a 12 m² por litro y por mano.

COLOR: se presenta en color blanco, negro, gris, gris espacial, gris oscuro, bermellón, amarillo, naranja, marfil, marrón, azul y verde inglés. Se pueden lograr una mayor variedad de tonos a través del agregado de Colorante Universal Colorín (Máx. 30 ml por litro). No emplear colorantes 101,102 y 110 cuando la pintura se destina a uso exterior.

BRILLO: brillante.

DILUYENTE y LIMPIEZA: Pincel, rodillo, soplete sin aire: con Hydrarrás (Máx. 5%). Soplete con aire: con Diluyente Hydra N° 16 Sintéticos a Soplete (Máx. 15%).

PRESENTACIONES: 0,5, 1, 4 y 20 Lts.



APLICACIÓN:

Pincel, rodillo o soplete.



SECADO:

al tacto 4 a 6 hs/
repintado: 8 a 12 hs/final 24
hs.



RENDIMIENTO:

10 a 12 m² por litro y por
mano.



DILUCIÓN:

Pincel, rodillo, soplete sin
aire: con Hydrarrás (Máx.
5%). Soplete con aire: con
Diluyente Hydra N° 16
Sintéticos a Soplete (Máx.
15%).

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar debe encontrarse seca, limpia, libre de polvo, grasitud, limpiadores siliconados, óxido y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar sobre superficies con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C, ni con HRA superior al 85%.

Hierro: NUEVAS: Eliminar restos de aceites, grasas o suciedad con Hydrarrás ó Hydrasol. Aplicar 1 o 2 manos de Comodín Fondo Antióxido o Seakrome Convertidor de Óxido.

PINTADAS O CON PRESENCIA DE ÓXIDO: deberán eliminarse completamente las pinturas descascaradas aplicando removedor Hydragel o Hidraxión, en forma manual o a través de medios mecánicos. Eliminar los restos de removedor con Hydrarrás o Hydrasol.

Si hay presencia de óxido suelto, lijar y luego emplear líquido Desoxidante Colorín para eliminar el óxido superficial y mejorar la adherencia de los productos posteriores.

Aplicar 1 o 2 manos de Comodín Fondo Antióxido o Seakrome Convertidor de Óxido.

Madera: NUEVAS: limpiar y eliminar resinas, taninos y sustancias superficiales, especialmente en nudos con Hydrarrás. Lijar en el sentido de las vetas. Eliminar el polvillo y los restos con Hydrarrás o Hydrasol. Pintar 1 o 2 manos de Comodín Fondo Blanco para Madera, diluido convenientemente. Cuanto más dura es la madera, se debe aumentar la dilución entre el 10 al 30% con Hydrarrás.

PINTADAS: Si están en buen estado, lijar con lija grano mediano y limpiar. Si posee pintura mal adherida, eliminarla mediante medios mecánicos o químicos.

▀ **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: Alquídico modificado

VISCOCIDAD: Copa Ford #4 (A25°C): 1 min. 30 segundos +/- 10 segundos

CONTENIDO DE SÓLIDOS %: 50 En Peso

PESO ESPECÍFICO: 1,05 +/-0,01 gr/cc.

▀ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com