



Línea Preparación de Superficies

ENDUIDO PLÁSTICO EXTERIOR

Descripción / Características del producto

Comodín Enduido para Exteriores es ideal todo tipo de imperfecciones en las superficies, por su excelente poder de relleno, especialmente diseñado para paredes exteriores que presentan irregularidades y oquedades menores. Se emplea para rellenar y nivelar las superficies para la obtención de un trabajo profesional y de alta performance. Comodín se destaca por su facilidad de aplicación, rápido secado y sencillo lijado a través de la cuidadosa selección de las cargas minerales y aditivos.

- FACIL APLICACIÓN Y LIJADO
- CONSISTENCIA CREMOSA
- MAYOR DURABILIDAD

Campo de Aplicación

Comodín está formulado para su uso en exteriores. Su función es rellenar imperfecciones, pequeños agujeros o mínimas rajaduras en revoques, fibrocemento, hormigón, etc. Puede mezclarse con arena, especialmente en las últimas manos para simular la textura del revoque fino. Pueden obtenerse efectos decorativos tales como, taponado rayado, goteado, etc. El producto se presenta listo para usar.

Instrucciones para su uso

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes.

Superficies Nuevas Los sustratos de mampostería presentan una elevada alcalinidad, por lo que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado no menos de 60 a 90 días. Aplicar una solución de ácido Muriático al 10 %, aplicado con cepillo de paja o pita, dejando actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8. Eliminar resto de arena superficial con lija pto o n°40/60 sin dañar el sustrato. Cepillar y eliminar los restos.

Superficies Pintadas Si se aplicará sobre pinturas base látex en buen estado es necesario realizar una profunda limpieza con hidrolavadora aditivando detergentes neutros. Enjuagar. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, eliminarlas por completo. Eliminar hongos a través de Líquido Fungicida Colorín siguiendo las instrucciones del envase.

En ambos casos aplicar una mano de Comodín Fijador al aguarrás, como mano previa para nivelar la absorción de la superficie, teniendo en cuenta que una vez seco, el producto presente brillo mate.

Aplicar Comodín Enduido Exteriores en capas finas con espátula (especialmente para pequeñas imperfecciones) o llana (para superficies mayores o enduidos completos). Dejar secar y lijar con lija nº120 empleando un taco nivelador para enrasar la aplicación con el sustrato. Retocar las áreas enduidas si fuera necesario y lijar hasta obtener la textura deseada. Aplicar Comodín Fijador al aguarrás. Dejar secar.

Aplicar posteriormente el producto seleccionado como acabado final.

Para ampliar la gama de colores emplear Colorante Universal Colorín hasta 15 cc por litro en total con el objeto de engamar el enduido al tono elegido para la terminación.

Sobre madera, sin pintar, se debe aplicar previamente Fondo Sintético Blanco Comodín.

Limpiar los utensilios y las herramientas con agua, antes que sequen:

Recomendaciones: no aplicar con la superficie caliente ni con HRA superior al 85%. En el caso de rajaduras, grietas o depresiones muy profundas es conveniente rellenarlas previamente con material de construcción evitando aplicar el enduido en altos espesores.

Datos Técnicos

TIPO: Enduido al látex

PESO ESPECIFICO: 1,76 +/- 0,05 gr/cm³

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 3 min c/ 1.000 gr

CONTENIDO DE SÓLIDOS %: 77 En Peso 59 Por Volumen

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 03:00 - 04:00 Hs. (según espesor)

TEMPERATURA DE APLICACION: mínima 10°C máxima 35°C

COLOR: Blanco

BRILLO: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: 2 m² / Lt. / mano

DILUYENTE y LIMPIEZA: Agua

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años

FONDOS RECOMENDADOS: Comodín Fijador al aguarrás

PRESENTACIONES: 1, 4 y 20 lts.

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

PUNTO DE INFLAMACION: No Inflamable

N° DE ONU: 1263

HOJAS DE SEGURIDAD (M. S. D. S.): Ver MSDC Comodín Enduido Exterior

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerida no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777