



Línea Preparación de Superficies

## FIJADOR/SELLADOR AL AGUARRÁS

### Descripción / Características del producto

Comodín Fijador Sellador al Aguarrás es un excelente auxiliar en la preparación de superficies. Permite lograr un alto poder de penetración logrando una excelente uniformidad, sellando zonas de absorción despareja y obteniendo un alto índice de fijación de superficies pulverulentas de mampostería interior y exterior, mejorando la adherencia del esquema de aplicación y de los productos designados para la terminación como látices o sintéticos.

### Campo de Aplicación

Para interiores y exteriores: sobre superficies con alto grado de porosidad, envejecidas, poco cohesionadas, entizadas, enduidas, o que por cualquier motivo presenten una superficie floja, pulverulenta o de absorción despareja que atente a la buena adhesión a mediano o largo plazo. Puede emplearse sobre ladrillos, bloques, cartón prensado, hardboard, mampostería, fibrocemento, yeso y placas autoportantes, madera, etc.

### Instrucciones para su uso

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

*La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes.*

**Superficies Nuevas** Los sustratos de mampostería presentan una elevada alcalinidad, por lo que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado no menos de 60 a 90 días. Aplicar una solución de ácido Muriático al 10 %, aplicado con cepillo de paja, pita o plástico, dejando actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8.

**Superficies Pintadas** Se puede aplicar sobre cualquiera de las superficies antes mencionadas a condición de eliminar, si son viejas, todo resto de grasitud lavándolas con agua y detergente. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, eliminarlas por completo.

Eliminar hongos a través de Líquido Fungicida Colorín según las instrucciones del envase. Posteriormente erradicar las manchas por medio de una solución de agua lavandina al 10 %. Enjuagar y dejar secar.

En ambos casos lijar la superficie y aplicar una mano de Comodín Fijador al Aguarrás. Es recomendable realizar una prueba en un sector poco visible a modo de constatar el brillo final del producto aplicado, una vez seco. Para ello comenzar con una relación de mezcla 1:1 (Hydrarrás-Fijador). La condición final del producto, una vez seco es que presente brillo mate, de otro modo, aumentar el contenido de Hydrarrás, hasta lograr un producto sin brillo. Dejar secar. Reparar las imperfecciones con Comodín Enduido Interiores o Exteriores según corresponda. Luego de lijar aplicar Fijador para nivelar la absorción de la superficie.

Para ampliar la gama de colores emplear Colorante Universal Colorín hasta 15 cc por litro en total.

Luego proceder a la aplicación con rodillo, pincel o soplete.

Limpiar los utensilios y las herramientas con Hydrarrás, antes que sequen.

Aplicar como mínimo 1 a 2 manos del producto. Dejar secar 12 horas entre manos.

Recomendaciones: no aplicar con la superficie caliente ni con HRA superior al 85%. En el caso de rajaduras, grietas, consultar con el Departamento Técnico.

## **Datos Técnicos**

TIPO: Resinas Alquídicas Modificadas

PESO ESPECIFICO: 0.83 +/- 0.023 gr/cm<sup>3</sup>

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (25°C) 10 segundos +/- 2

CONTENIDO DE SOLIDOS: 15 %

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 12 Hs (para repintar)

TEMPERATURA DE APLICACION: mínima 10°C Máxima 35°C

COLOR: incoloro. Levemente ámbar

BRILLO: levemente satinado

RENDIMIENTO TEORICO: Entre 10 a 15 m<sup>2</sup> por litro por mano según absorción y dilución.

DILUYENTE: Hydrarrás

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 Años

PRESENTACIONES: 1, 4, y 20 lts.

## Precauciones de Seguridad

*Ficha de Seguridad:* disponible en [www.colorin.com](http://www.colorin.com) o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

*Observaciones Generales:*

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

N° DE ONU 1263

HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S.): Ver MSDS Comodín Fijador Sellador al aguarrás

Inflamable de Segunda, No apagar con agua, apagar con extinguidor BC Polvo Químico ABC ó arena.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se recomienda mantener fuera del alcance de los niños

No ingerir

Ventilar el ambiente durante y después del pintado

### PRIMEROS AUXILIOS

- En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón.
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua.
- Si fuera ingerido no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777