



Línea Fondos Sintéticos
**COMODÍN FONDO
ANTIÓXIDO**

Descripción / Características del producto

Comodín Fondo Antióxido es un producto sintético que brinda excelente adherencia y gran poder anticorrosivo. Elaborado con resinas sintéticas, pigmentos y aditivos anticorrosivos de alta calidad, que proporcionan recubrimientos de características excepcionales para la protección de metales ferrosos y es una excelente base para ser recubierta con esmaltes sintéticos.

- **Evita la aparición de óxido**
- **Excelente adherencia**
- **Uso Interior y exterior**

Campo de Aplicación

Especialmente formulado para aplicar sobre superficies de hierro en interiores y exteriores, tanto en climas urbanos, como en los rurales y marítimos. Ampliamente recomendado para el pintado general en industrias, máquinas, herrería de obra, cortinas metálicas, vigas y columnas de hierro, etc. Excelente auxiliar para trabajos de mantenimiento en sistemas de secado al aire o al horno.

Instrucciones para su uso

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de óxido, grasitud, partes flojas y otros contaminantes.

Para superficies ferrosas desengrasar y quitar el óxido con lija y Líquido Desoxidante y Fosfatizante Colorín que elimina el óxido superficial aumenta el mordiente de la superficie.

Secar la superficie perfectamente y hacer limpieza final con un trapo humedecido en Hydrarrás. Para evitar que vuelva a oxidarse sobre todo en tiempo húmedo no demore

en aplicar Antióxido. No se aconseja en general dejar el fondo como única protección sin aplicar el acabado elegido,

durante un tiempo prolongado. Es recomendable aplicar las terminaciones en forma inmediata o en un lapso no superior a 30 días, donde previamente deberá limpiarse y lijarse la superficie.

APLICACIÓN Producto especialmente formulado para la aplicación a pincel, rodillo, soplete, soplete airless o inmersión, etc.

Homogeneizar el producto antes de pintar. Aplicar dos manos para óptima protección con aprox. 6 a 8 horas de secado entre ellas. Diluir en la proporción conveniente para el sistema elegido. Si se diluye con un solvente de buena polaridad se lo puede aplicar por sistema electrostático.

Datos Técnicos

TIPO: Alquídico modificado

PESO ESPECIFICO: 1,30 +/- 0,03 gr/cm³

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 74 +/- 2 Unidades Krebs

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 66 En Peso 42 Por volúmen

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 0:30 Hs. al Tacto. 6:00 - 8:00 Hs. Entre manos

TIEMPO DE SECADO FORZADO: 80°C - Tiempo 01:00 hs

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínimo a 10°C Máximo 35°C

COLORES: rojo, negro y gris.

BRILLO: Semimate

RENDIMIENTO TEORICO: 10 m² / Lt. / mano

DILUYENTE Y LIMPIEZA: Hydrarrás

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 Años

FONDOS RECOMENDADOS: Desengrasante y Fosfatizante

PRESENTACIONES: 1/2; 1; 4 y 20 litros

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

PUNTO DE INFLAMACION: No Inflamable

Ficha de seguridad MSDS : Disponible en sitio web Colorin.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PUNTO DE INFLAMACION: 38 - 44°C N° DE ONU: 1263 HOJAS DE SEGURIDAD (M. S. D. S.): ver MSDS COMODIN Antióxido Rojo Inflamable de Segunda, No apagar con agua, apagar con extinguidor BC Polvo Químico ABC ó arena.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD • Se recomienda mantener fuera del alcance de los niños. • No ingerir. • Ventilar el ambiente durante y después del pintado.

PRIMEROS AUXILIOS • En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. • En contacto con los ojos lavar con abundante agua. • Si fuera ingerido no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico. • Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 • Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777