



Línea Entonadores

COLORANTE UNIVERSAL

Descripción / Características del producto

Es un concentrado de pigmento de alta calidad en un vehículo de elevada compatibilidad con pinturas al Látex y Sintéticas. Se destaca por su excelente capacidad de dispersión y elevado poder de teñido.

Campo de Aplicación

Su empleo permite lograr los tonos sugeridos en las cartas de colores de los productos EMOCIÓN MATE, EMOCION SATINADO, NEOCRYL, ACRYLATEX, THERMOCONTROL, THERMOCONTROL FLEX, LIVING, COLORIN TITANIO PRO, SATINE, VITROLUX, VITROSPRAY, MARTILUX.

Instrucciones para su uso

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

APLICACIÓN: Antes de agregar verifique que no haya separación o sedimento en envases de cierta antigüedad, de ser así "amase " un poco el pomo para asegurarse de que se extrae todo el contenido activo para obtener el tono deseado.

Se incorporan a las pinturas con buena agitación. Antes de comenzar a pintar verificar que no queden partes sin incorporar o filamentos de color, que indicarían homogeneización insuficiente.

Dado que no todos los colores de COLORANTE UNIVERSAL COLORIN tienen las mismas características de uso, no todas las pinturas antes citadas poseen idéntica tolerancia hacia el colorante, deben respetarse en cada caso las indicaciones impresas en las cartas de colores, boletines técnicos y/o etiquetas.

Incluso alguno de los Colorantes no son recomendados para preparar colores de pinturas que están expuestas a la intemperie, pues la retención de color es inadecuada en condiciones

exigentes. (No emplear Colorante Universal 101, 102 y 110 cuando la pintura se destina a uso exterior)

El uso de COLORANTE UNIVERSAL en exceso sobre la dosis recomendada puede producir falta de secado, dureza ó inadecuada resistencia a intemperie en las pinturas, en esmaltes sintéticos disminución del secado y resistencia al agua y en las pinturas al látex disminución de resistencia al frote húmedo.

Datos Técnicos

ESPECIFICACIONES

TIPO: Dispersión de pigmento en hemi-éster de poliglicoles

RELACIÓN DE MEZCLA: Según lo indicado en carta de Colores

PESO ESPECIFICO: 1,18 a 1,40

VISCOSIDAD: Stormer (a25°C) 115 Unidades Krebs +/- 5

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 94-96 En Peso

TEMPERATURA DE APLICACION: La pintura entonada debe aplicarse a mas de 10°C

COLOR: se presenta en 12 colores

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 18 meses

PRESENTACIONES: 30 ml y 120 ml

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

Observaciones Generales:

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PUNTO DE INFLAMACION: 60 - 64°C

N° DE ONU: 1263

Inflamable de Segunda, No apagar con agua, apagar con extinguidor BC Polvo Químico ABC ó arena.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Se recomienda mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Ventilar el ambiente durante y después del pintado.

PRIMEROS AUXILIOS

- En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón.
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua.
- Si fuera ingerido no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777