



Línea Revestimientos

REVESTIMIENTO TRAVERTINO/RULATO

Descripción / Características del producto

El Revestimiento Travertino/Rulato es un revoque 100% impermeable desarrollado para obtener terminaciones de gran calidad y duración en intemperie a través de la cuidadosa selección de sus componentes. Su fórmula de vanguardia permite lograr revoques plásticos de gran elasticidad permanente que otorga un extraordinario resultado a través del tiempo en las condiciones más severas. Se presenta en 3 granos que posibilitan múltiples texturas: Grueso-Mediano-Fino. Sus altos espesores, gran elongación permanente y magnífica durabilidad en intemperie lo transforman en un producto de alto rendimiento y gran performance.

Campo de Aplicación

Sobre bloques, placas autoportantes tanto de yeso como de fibrocemento, ladrillo, revoques gruesos entrefinos y finos fratasados, maderas, hierro, mdf, osb y otras superficies. Consultar según los casos los tratamientos previos.

Instrucciones para su uso

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, hongos, partes flojas y otros contaminantes.

Superficies nuevas de Mampostería: verificar el completo fraguado y la eliminación de humedad del mortero. Verificar pH 7-8. Si la superficie se presenta alcalina, neutralizar con una solución de ácido Muriático al 20 % de concentración. Enjuagar y dejar secar. En las variables Mediano y Grueso en exteriores es conveniente aplicar previamente un impermeabilizante coloreado ya que el tamaño del árido en algunos sectores puede dejar expuesta la superficie anterior, en otros casos de uso en interiores puede emplearse un látex del mismo tono de la terminación. Para superficies dudosas en buen estado aplicar Comodín

Fijador al aguarrás. Sobre hierro nuevo, emplear Comodín Antióxido o Seakrome Convertidor de Óxido. Sobre maderas usar previamente Comodín Fondo Blanco para maderas. En repintado de superficies con brillo lijar hasta matear. Si hubiera sectores afectados por hongos, tratar con Fungicida Colorín.

APLICACIÓN: Se puede aplicar con:

- Llana Metálica (cargar y distribuir el producto) + Llana plástica (favorece el planchado y la realización del dibujo final)*
- Tolva de carga superior (aplicar con movimientos circulares concéntricos) La elección del pico de salida modificará la textura final obtenida. Se puede diluir con: 5 % de agua para aplicaciones con Llana en superficies muy absorbentes, 30 % de agua para aplicaciones con Tolva. Repintado 2 a 6 horas*

RENDIMIENTO: 1,1 a 2,3 kg/m² sobre revoque fino uniforme dependiendo de la granulometría y el método de aplicación elegido.

RECOMENDACIONES: Puede entintarse a través del agregado de Colorante Universal Colorín hasta 15 cc. por kilo o por medio del sistema tintométrico Colorín. Mezclar antes de usar. Verificar la homogeneidad de color No aplicar a temperaturas de la superficie inferiores a 5° C o superiores a 35° C ni con HRA superior al 85 %. Para asegurar uniformidad de color y terminación procurar utilizar un único lote de color. No dejar paños incompletos para continuar al día siguiente No aplicar con pronóstico de lluvias con 24 hs de antelación. Preferentemente aplicar el producto de 7 a 11 de la mañana, especialmente en época estival luego que se haya evaporado el rocío nocturno. Ideal para disimular imperfecciones de la superficie. Aplicar con llana metálica de abajo hacia arriba con un ángulo de 30° y a continuación “dibujar” con llana plástica con movimientos circulares concéntricos (efecto Rulato) o de abajo hacia arriba, perpendicular al piso (efecto Travertino) Con aplicación con Tolva, emplear el pico de salida según la terminación deseada. Es conveniente aplicar realizando movimientos concéntricos, solapando la aplicación anterior. La dilución recomendada es del 30% con agua. Lavar las herramientas y utensilios con agua antes que sequen.

Datos Técnicos

VEHÍCULO TIPO: Estireno Acrílico

PESO ESPECÍFICO: 1,80 a 1,90 gr/cm³ (dependiendo del color)

VISCOSIDAD Stormer (a25°C) 120 a 130 Unidades Krebs

CONTENIDO DE SÓLIDOS %: 78 a 83 En Peso

TIEMPO DE SECADO AL AIRE 2 a 6 Hs (para repintar)

TEMPERATURA DE APLICACIÓN Mínima 5° C - Máxima 35° C.

COLORES: la Textura mediana se presenta en colores preparados: Blanco / Beige Tostado / Marfil Arena / Tabaco / Gris Plata / Dulce de leche / Rosa cálido / Café Africano / Rojo óxido. Puede lograrse una amplia variedad de colores con los tres granos, a través del sistema tintométrico Colorín

BRILLO Mate

RENDIMIENTO TEÓRICO 1,1 a 2,3 Kg / m²

DILUYENTE Agua

ESTABILIDAD EN EL ENVASE 2 Años

FONDOS RECOMENDADOS Según tipo de substrato

LAVABILIDAD Excelente

RESISTENCIA A SUSTRATOS

ALCALINOS Buena

PRESENTACIONES 6 Kgs / 30 Kgs

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No Inflamable

N° ONU: No aplicable

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN

CONTIENE: Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 22 0-239 -6 (3:1). Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160*
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777*

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.