



## Esmaltes

### VITROLUX MAGIC ESMALTE SINTÉTICO SATINADO 3 EN 1

#### DESCRIPCIÓN:

Es un novedoso recubrimiento, resultado de la combinación de resinas sintéticas, alquídicas y pigmentos de alta calidad, un poderoso inhibidor de corrosión y un efectivo sellador de madera.

- Brillo aterciopelado
- Súper convertidor y sellador
- Alto poder cubritivo
- Máxima resistencia
- Uso interior y exterior

#### USOS:

Indicado para el pintado de exteriores sobre superficies de madera o metal como ser puertas, ventanas, rejas, muebles para jardín, galpones, casillas de madera, etc. También se puede utilizar en interiores para el pintado de muebles de cocina, sillas, puertas, placards, estanterías y muebles metálicos o de madera, máquinas, etc. Puede obtenerse una amplia gama de colores por agregado de Colorante Universal Colorín (máx. 30 ml por litro).

#### CARACTERÍSTICAS:

**APLICACIÓN:** pincel, rodillo, soplete con y sin aire (airless).

**SECADO:** al tacto 4 a 6 horas. Entre manos 8 a 12 hs. Final 24 hs.

**MANOS SUGERIDAS:** mínimo 2 manos.

**RENDIMIENTO:** 12 m<sup>2</sup>/litro/mano.

**COLOR:** blanco y negro. Puede obtenerse una amplia gama de colores con el agregado de Colorín Colorante Universal hasta 30 ml por litro.

**BRILLO:** satinado.

**DILUYENTE y LIMPIEZA:** pincel, rodillo y soplete sin aire: con Hydrarrás (máx. 5%). Soplete con aire: con Hydrarrás o Diluyente n.º 16 (máx. 15%).

**PRESENTACIONES:** 0.5, 1, 4 y 20 Lts.



#### APLICACIÓN:

Pincel, rodillo, soplete con o sin aire (airless).



#### SECADO:

Al tacto: 4 a 6 hs / Repintado: 8 a 12 hs / Final 24 hs.



#### RENDIMIENTO:

12 m<sup>2</sup>/litro/mano.



#### DILUCIÓN:

Pincel, rodillo y soplete sin aire: con Hydrarrás (máx. 5%). Soplete con aire: con Hydrarrás o Diluyente n.º 16 (máx. 15%).

#### MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar debe encontrarse seca, limpia, libre de polvo, grasitud, limpiadores siliconados, óxido y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar sobre superficies con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 40°C, ni con HRA superior al 85%.

**HIERRO: Nuevas:** lavar con Hydrarrás. **Oxidadas:** si se desea eliminar óxido existente puede hacerse con Colorín Líquido Desoxidante y Fosfatizante (ver ficha técnica). **Pintadas en buen estado:** es aconsejable lijar con lija de grano mediano y limpiar. **Pintadas en mal estado:** eliminar pintura mal adherida mediante medios mecánicos o químicos.

**MADERAS: Nuevas:** lijar con lija grano fino hasta dejar la superficie tersa y limpiar cuidadosamente eliminando el polvo con un paño húmedo. **Pintadas en buen estado:** es aconsejable lijar con grano mediano y limpiar. **Pintadas en mal estado:** eliminar pintura mal adherida mediante medios mecánicos o químicos.

**MAMPOSTERÍA: Nuevas:** aplicar Comodín Fijador Sellador al Aguarrás (ver ficha técnica). **Pintadas:** eliminar restos de pintura mal adherida o descascarada. Emparejar con Comodín Enduido y lijar hasta nivelar la pared. Continuar igual que en paredes nuevas. **Con algas y hongos:** lavar la solución con Comodín Líquido Fungicida. Continuar igual que en paredes nuevas.

▀ **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: Alquídico modificado.

VISCOSIDAD: 77UK.

PESO ESPECÍFICO: 1,30 gr/cm<sup>3</sup>.

▀ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160**

**Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777**

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a [consultanos@colorin.com](mailto:consultanos@colorin.com)