



Esmaltes

VITROLUX AL AGUA ESMALTE BRILLANTE

DESCRIPCIÓN:

Vitrolux al agua Esmalte brillante es un producto de base acuosa con excelente poder cubritivo, puede emplearse tanto en superficies de metal como en maderas, generando un excelente anclaje y obteniendo un acabado de alta performance.

De brillo superior y fácil aplicación, se destaca por su bajo olor y rápido secado, permitiendo terminar el trabajo rápidamente y mantener su aspecto inalterable por más tiempo. Uso en interiores y exteriores.

- Rápido secado
- Bajo olor
- Fácil limpieza

USOS:

Apto metal y maderas. Se puede aplicar directamente sobre aluminio laminado, chapa galvanizada y aluminizada, sin necesidad de fondos previos.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: Pincel, rodillo o soplete con o sin aire (Airless).

SECADO: al tacto: 30 minutos /repintado 2 horas / final 7 días.

MANOS SUGERIDAS: 2 a 3 manos, según la superficie.

RENDIMIENTO: 10 a 16 m²/litro/mano.

COLOR (*): blanco, negro, bermellón, verde inglés, gris espacial, amarillo, azul y marrón. Para ampliar la gama de colores puede utilizarse Colorín Entonador Universal hasta 15 ml por litro.

BRILLO: brillante

DILUYENTE y LIMPIEZA: agua, máximo del 20%.

PRESENTACIONES: 0,5 – 1 y 4 Lts.

(*)0.5Lts disponible en blanco y negro.



APLICACIÓN:

Pincel, rodillo, soplete.



SECADO:

Al tacto: 30 minutos
Repintado: 2 horas
Final: 7 días



RENDIMIENTO:

16 m²/litro/mano



DILUCIÓN:

Agua máx. 20%

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de hongos, óxido, grasitud, verdín, humedad, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con HRA superior al 85%.

Superficies nuevas: Hierro o acero: Aplicar previamente una mano de Comodín Fondo Antióxido o Seakrome Convertidor de Óxido y dejar secar. Aplicar luego una primer mano de Vitrolux al Agua Esmalte brillante diluido al 20% de agua y finalizar con 2 o 3 manos adicionales de producto con intervalos de 2 a 4 horas.

Madera: Se debe lijar la madera en el sentido de las vetas y luego eliminar el polvillo. Aplicar una mano de Comodín Fondo Blanco para Maderas y dejar secar. Continuar aplicando una primer mano de Vitrolux al Agua Esmalte brillante diluido al 20% de agua y luego finalizar con 2 o 3 manos, con un tiempo de secado de 2 a 4 horas entre una y otra.

Superficies pintadas: para superficies pintadas con productos de la misma naturaleza o sintéticos convencionales, se debe lijar hasta obtener un área sin brillo y homogénea. Eliminar el polvillo del lijado y aplicar una primer mano de Vitrolux al Agua Esmalte brillante diluido al 20% con agua. Finalizar la aplicación con 2 o 3 manos adicionales de producto.

▼ **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: Acrílico

VISCOSIDAD: 80 +/- 5 UK

PESO ESPECÍFICO: 1,22 +/- 0.02 gr/cc

▼ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com