



Esmaltes

VITROLUX MAGIC ESMALTE FERROMICÁCEO 2 EN 1

DESCRIPCIÓN:

Vitrolux Magic Esmalte Ferromicáceo 2 en 1 es un novedoso recubrimiento y un poderoso antióxido que brinda un acabado de brillo mate metalizado con efecto forja. Disponible en colores grafito, plata y 12 tonos de tendencia para preparar a través del Sistema Tintométrico Sitio Color. Puede emplearse en hierro o en madera, ideal para pintar y proteger superficies exteriores e interiores.

- Efecto forja
- Poderoso antióxido
- Brillo mate metalizado

USOS:

Apto hierro y madera, superficies como rejas, portones, columnas, cenefas, carpintería en general, también para decoración sobre piezas de hormigón, cemento, frisos, material premoldeado y todas aquellas superficies donde se aplique previamente el fondo adecuado. Uso exterior e interior.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: pincel, rodillo, o soplete.

SECADO: al tacto 3 a 6 horas / repintado: 12 horas / final 24 horas.

MANOS SUGERIDAS: 2 a 3 manos según la superficie.

RENDIMIENTO: 8 a 12 m²/litro/mano.

COLOR: Plata, Grafito y 12 tonos de tendencia para preparar a través del Sistema Tintométrico o con el agregado de Colorín Colorante Universal hasta 30 ml por litro.

BRILLO: mate

DILUYENTE y LIMPIEZA: Hydrarrás o Hydra N° 16, según método de aplicación.

PRESENTACIONES: 1 y 4 Lts.



APLICACIÓN:

Pincel, rodillo o soplete.



SECADO:

al tacto 3 a 6 hs/
repintado: 12 hs/final 24 hs.



RENDIMIENTO:

8 a 12 m²/litro/mano.



DILUCIÓN:

Hydrarrás o Hydra N° 16,
según método de aplicación.

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar debe encontrarse seca, limpia, libre de polvo, grasitud, limpiadores siliconados, óxido y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar sobre superficies con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C, ni con HRA superior al 85%.

Hierro: El producto puede aplicarse directamente sobre hierro debiendo eliminar las áreas oxidadas por medios mecánicos o manuales con un elemento abrasivo (lija, cepillo de acero, viruta, etc.). Emplear Colorín Desoxidante Fosfatizante para eliminar el óxido superficial y mejorar la adherencia. Lavar la superficie con Hydrarrás para eliminar el residuo generado. Si se pretende reforzar la cualidad anticorrosiva puede pintarse previamente con Comodín Fondo Antióxido o Seakrome Convertidor de Óxido.

Madera: El producto puede aplicarse directamente sobre madera debiendo constatar el estado de la superficie. Lijar en el sentido de las vetas, en el caso de presentar resinas propias de la madera, se las debe eliminar a través del frote enérgico con Hydrarrás o alcohol industrial. Para mejorar el poder de relleno puede aplicarse como mano previa Comodín Fondo Blanco para maderas, en maderas muy duras emplear Comodín Fijador al Aguarrás.

Hormigón/Cemento/Mampostería/Fibro cemento: En estos casos, se deberá verificar pH entre 7 y 8. Si la superficie presenta una apariencia muy lisa, es conveniente realizar previamente un tratamiento ácido (5:1 Agua: ácido Muriático), dejando actuar 30 minutos y enjuagar con abundante agua. Dejar secar. Aplicar una mano de Comodín Fijador al Aguarrás de modo de lograr una vez seco, brillo mate. Luego aplicar el producto final elegido.

▀ **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: Poliéster modificado

VISCOSIDAD: 96 +/- 3 UK a 25°C

PESO ESPECÍFICO: 1.33 +/- 0.02 gr/cc

▀ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com