



Impermeabilizantes

VENDAS Y MANTAS DE FIBRAS SINTÉTICAS

DESCRIPCIÓN:

Colorin Vendas y Mantas de fibras sintéticas son un excelente auxiliar para realizar reparaciones, sellar rajaduras, fisuras y grietas, completando el esquema de impermeabilización para la protección de techos, cubiertas y muros.

- Alta resistencia
- Flexible
- Fácil de aplicar

USOS:

Se emplean para solucionar problemas de uniformidad de las terminaciones por defectos previos y para la reparación de rajaduras y grietas en superficies de cemento, concreto, galvanizado, mampostería o fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: pincel o rodillo.

COLOR: blanco traslúcido.

PRESENTACIONES:

Vendas: rollos de 10 y 20 cm de ancho x 25 mts de largo.

Mantas: rollo de 1 mts de ancho x 25 mts de largo.



APLICACIÓN:
Pincel o rodillo.

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de suciedad, grasas, aceites, pintura o membranas en mal estado y otros contaminantes.

Áreas ampolladas: eliminar la ampolla y dejar secar convenientemente la humedad que contenga. Con la superficie seca, aplicar una mano de impermeabilizante diluido 1:1 con agua como mano de anclaje. Reforzar, luego de 4 horas, con otra mano de impermeabilizante con 10/20% de dilución con agua y con la superficie húmeda, sin dejar secar, aplicar Colorin Venda o Manta de fibras sintéticas según el tamaño adecuado a la superficie. Se recomienda recortar la Venda o Manta de tamaño levemente mayor a la medida de la grieta a tratar. Emplear un pincel y/o rodillo para extender la Venda o Manta sin que se presenten arrugas ni pliegues. Pintar inmediatamente una tercer mano hasta humectar la totalidad de la venda o manta y asegurarse que se haya adherido correctamente a la superficie.

Áreas con grietas o rajaduras: con rajaduras de hasta 2 mm proceder de la misma manera que en áreas ampolladas. Cuando las rajaduras sean superiores a 2 mm se deberá rellenar luego de la mano diluida 1:1 con los mismos productos mezclados con arena de agua dulce, limpia, seca y tamizada en una relación 7:3 (Impermeabilizante:Arena) para obtener una composición de mayor volumen hasta lograr la nivelación con la superficie existente. Una vez seco, emplear impermeabilizante diluido al 20% con agua, realizando una franja a lo largo de la rajadura de 10/12 cm de ancho. Sin secar, aplicar Colorin Venda o Manta –según convenga- y aplicar nuevamente impermeabilizante hasta que el producto se absorba completamente. Finalizar el esquema con 4 manos.

La fortaleza del esquema se genera por la sucesión de capas, dependiendo del estado de la superficie. Su máxima performance se obtiene combinando con productos impermeabilizantes de Línea Thermocontrol, Colorin Membrana en Pasta y Titanio Techos y Muros, logrando un trabajo uniforme y resistente al tránsito.

▀ **DATOS TÉCNICOS:**
GRAMAJE: 23,6 gr

▀ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**
Producto no clasificado como peligroso de acuerdo a los criterios del SGA.

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com