



Natación PISOS ATÉRMICOS

DESCRIPCIÓN:

Colorin Natación Pisos Atérmicos es un recubrimiento base agua que permite proteger, embellecer y mantener la propiedad atérmica de baldosas y losetas de bordes de piletas.

Posee una película de alta resistencia a la intemperie y excelente retención del color, además es antideslizante y evita la formación de hongos y algas.

- Mantiene la propiedad Atérmica.
- Restaura la superficie.
- Antideslizante.

USOS:

Baldosas atérmicas y losetas de bordes de piletas.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: pincel, rodillo, o soplete tipo airless.

SECADO: Al tacto: 30 minutos. Entre manos: 3 horas.

Final: 48 horas.

MANOS SUGERIDAS: aplicar como mínimo 2 manos.

RENDIMIENTO: 6 a 8 m² por litro y por mano.

COLOR: blanco, arena y marfil.

BRILLO: mate

DILUYENTE y LIMPIEZA: agua

PRESENTACIONES: 4 y 10 Lts.



APLICACIÓN:

Pincel, rodillo o soplete airless.



SECADO:

Al tacto: 30 minutos.
Entre manos: 3 horas.



RENDIMIENTO:

6 a 8 m²
por litro y mano.



DILUCIÓN:

Agua

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar debe encontrarse seca, limpia, libre de hongos, verdín, polvo, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. Verificar la aislación de la humedad del hormigón y/o mampostería antes de pintar. No aplicar sobre la superficie caliente ni a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C, ni con HRA superior al 85%. Ni si se esperan lluvias.

Se debe garantizar la limpieza de la superficie a pintar eliminando todo resto de pinturas descascaradas, materiales sueltos o mal adheridos. Si existieran hongos o algas eliminarlos con Colorin Fungicida según las instrucciones del envase.

En superficies cementicias, asegurarse de eliminar restos alcalinos con una solución de ácido muriático diluido al 10% en agua, dejar actuar 30 minutos enjuagar con abundante agua y dejar secar 48 horas.

Se recomienda el uso de hidro lavadora para una mejor limpieza de la superficie.

Aplicar la primera mano diluida 30% con agua. Completar con el resto de las manos con una dilución entre el 5 al 20% según el elemento aplicador empleado.

Aplicar una primera mano de Natación Pisos Atérmicos diluida al 10% con agua como mano de anclaje, dejar secar 3 horas y aplicar la segunda mano sin diluir o con mínima dilución en caso de que fuera necesario. Aplicar como mínimo 2 manos.

Se recomienda no pisar la superficie antes de las 48 horas de aplicar la última mano. Si la superficie se encuentra en contacto con el agua, esperar 7 días para el llenado de la pileta.

■ **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: Emulsión Estireno acrílico

VISCOSIDAD: Stormer (a25°C) 98+/-2 UK

PESO ESPECÍFICO: 1.401 +/-0,02 Gr/cm3

■ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com