



Preparación de superficies

## TITANIO PRO ENDUIDO INTERIOR EXTERIOR

### DESCRIPCIÓN:

• **Titanio Pro Enduido Interior Exterior es un accesorio indispensable en la reparación de imperfecciones y nivelación de fisuras de pequeño tamaño, obteniendo una terminación homogénea y un mayor rendimiento. Se presenta listo para usar y posee gran capacidad de relleno, facilidad de aplicación y rápido secado. Producto fácil de lijar, apto para uso interior y exterior. Tiene una consistencia cremosa que logra terminaciones de alta calidad, favoreciendo el trabajo posterior y la agilidad de la tarea.**

- Fácil aplicación
- Gran capacidad de relleno
- Mayor rendimiento

### USOS:

En interiores y exteriores. Para reparar imperfecciones de revoques, fibrocemento, yeso, placas, hardboard, hormigón, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

**APLICACIÓN:** espátula o llana.

**SECADO:** entre manos es de 4 a 6 horas según condiciones ambientales y el espesor aplicado.

**MANOS SUGERIDAS:** se recomienda aplicar en capas finas, para evitar aire entrampado o capas gruesas que prolonguen el secado por encima de los tiempos previstos.

**RENDIMIENTO:** 3 m<sup>2</sup> por litro para 200 micrones de película seca.

**COLOR:** blanco. Puede utilizarse Colorante Universal Colorín hasta 7,5 ml por litro con el objeto de engamar el enduido al tono elegido para la terminación.

**BRILLO:** mate

**DILUYENTE y LIMPIEZA:** el producto se presenta listo para usar. Limpiar los utensilios y herramientas con agua, antes que sequen.

**PRESENTACIONES:** 1, 4, 10 y 20 Lts.



**APLICACIÓN:**  
Espátula o llana.



**SECADO:**  
4 a 6 horas según espesor.



**RENDIMIENTO:**  
3 m<sup>2</sup> por litro para 200 micrones de película seca..



**DILUCIÓN:**  
Se presenta listo para usar.

### MODO DE EMPLEO:

**La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, hongos, verdín, productos siliconados, ceras partes flojas y otros contaminantes.**

**Superficies nuevas:** en superficies de hormigón o mampostería se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido Muriático al 10% en agua. Aplicar 1 mano de Titanio Pro Fijador Sellador Concentrado diluido 3:1 (agua:fijador).

**Superficies pintadas:** asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de existir hongos, emplear Colorín Fungicida según las instrucciones del envase. Aplicar 1 mano de Titanio Pro Fijador Sellador Concentrado.

En ambos casos, corregir las imperfecciones con Titanio Pro Enduido Interior Exterior en capas finas y dejar secar adecuadamente para luego aplicar una próxima mano, si fuera necesario. Lijar y sellar con Titanio Pro Fijador Sellador Concentrado. Finalizar con la pintura de terminación elegida.

▀ **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: Estireno acrílico  
VISCOSIDAD: Consistencia: 6,0 – 7,0 cm.  
PESO ESPECÍFICO: 1.72 – 1.76  
SÓLIDOS EN PESO: 68 – 72

▀ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160.**

**Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777.**

**Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247**

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a [consultanos@colorin.com](mailto:consultanos@colorin.com)