



Aerosoles

## VITROLUX ESMALTE 3 EN 1 SECADO RÁPIDO

### DESCRIPCIÓN:

Vitrolux Esmalte 3 en 1 es un aerosol de secado rápido que se presenta en terminación brillante, satinado y mate. De formulación acrílica, se destaca por su alto poder cubritivo y excelente terminación, además genera una película de máxima resistencia que permite proteger y decorar distintos tipos de superficies en un solo paso.

- Secado rápido
- Alto poder cubritivo
- Máxima resistencia

### USOS:

Ideal para aplicarse en hierro (chapas, perfiles, ángulos, caños, estructuras, mobiliario, estanterías, mostradores, exhibidores, gabetas, racks, lockers, marcado e identificación de piezas, etc.) como en maderas (machimbre, tablones, osb, hardboard, fenólicos, mdf, carpintería en general, etc.). También en mampostería y fibrocemento con los fondos y selladores previos.

Puede emplearse tanto en interiores como en exteriores. Consultar según los casos, los tratamientos previos.

### CARACTERÍSTICAS:

**APLICACIÓN:** se presenta listo para usar.

**SECADO:** al tacto 15 min / duro: 1 hora / repintado: antes de las 48 horas

**MANOS SUGERIDAS:** 2 a 3 manos según la superficie.

**RENDIMIENTO:** 5 a 7 m<sup>2</sup>/litro - 2.7 a 2.9 m<sup>2</sup>/envase.

**COLORES:**

Brillante: blanco y negro + 30 colores.

Satinado y mate: blanco y negro

**TERMINACIÓN:** brillante/satinado/mate

**LIMPIEZA:** Hydrarrás.

**PRESENTACIONES:** 420 cm<sup>3</sup>.



**APLICACIÓN:**

Se presenta listo para usar.



**SECADO:**

Al tacto: 15m / duro: 1h  
repintado: antes de las 48 hs o después de las 48 hs



**RENDIMIENTO:**

5 a 7 m<sup>2</sup>/litro - 2.7 a 2.9 m<sup>2</sup>/envase



**LIMPIEZA:**

Hydrarrás

### MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido, polvo, grasitud y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar sobre superficies con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C, ni con HRA superior al 85%.

- Proteger los sectores que no se pintarán durante la aplicación.
- En los casos que se quiera reforzar la capacidad anticorrosiva o en superficies marginales, utilizar previamente el fondo adecuado.
- Mezclar el envase de 2 a 3 minutos, hasta verificar que las bolillas se desprendan. No obstante, se sugiere respetar los tiempos indicados y mezclar durante diez segundos por cada minuto de uso.
- Aplicar el producto en posición vertical, en capas finas y en trayectos cortos a una distancia de 25 cm. de la superficie a pintar. Si se pretende aplicar manos adicionales, hacerlo antes de la hora o esperar 48 horas luego de la primera mano.
- Invertir el aerosol una vez finalizado el trabajo, presionando el pulsador hasta que se observe únicamente la salida del gas. Esta operación es relevante para evitar que el aerosol se tape y para garantizar una nueva aplicación exitosa.

#### **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: Resina Acrilica Termoplastica

Viscosidad Stormer 25°C: 16 - 19"

PESO ESPECÍFICO

Brillante: 0,96 +/-0,02

Satinado: 1,08 +/-0,02

Mate: 1,19 +/-0,02

#### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160**

**Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777**

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a [consultanos@colorin.com](mailto:consultanos@colorin.com)