



Impermeabilizantes

THERMOCONTROL 2 en 1 SELLADOR + MEMBRANA TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN:

Thermocontrol 2 en 1 es un impermeabilizante acrílico de alta elasticidad que funciona como membrana y sellador para reparar grietas, fisuras y filtraciones a través de su película transparente. Contiene aditivos poliuretánicos que favorecen a las propiedades de aplicación y nivelación. Su película incolora de alta resistencia permite sellar la superficie impidiendo el paso del agua a través de un film invisible. Debido a su resistencia alcalina, permite reducir los tiempos de obra, optimizando los ciclos de trabajo y la productividad en la construcción.

- Impermeabilizante de alta elasticidad
- Excelente resistencia alcalina
- Transitable

Thermocontrol 2 en 1 Sellador + Membrana se presenta en terminación transparente.

USOS:

En exteriores, sobre superficies horizontales (techos y terrazas) y verticales (muros). Ideal para aplicar sobre cerámicos esmaltados, techos de polycarbonato, zinguerías, PVC, tuberías, ladrillos, granito, juntas de aberturas, metales no ferrosos, vidrio, madera, etc. Diluido en agua (máx 30%) es un excelente promotor de adherencia ideal para ser utilizado como mano de anclaje.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: Espátula, rodillo, pincel o soplete tipo airless.

SECADO: Al tacto: 1 h. Repintado: de 4 a 6 h.

MANOS SUGERIDAS: De 3 a 4 manos.

RENDIMIENTO: 1 Kg /m2 trabajo terminado

COLOR: Transparente.

BRILLO: Semi brillante.

DILUYENTE y LIMPIEZA: Agua (máx 30%)

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 y 20 Kg.



APLICACIÓN:

Espátula, rodillo, pincel o soplete tipo airless.



SECADO:

Al tacto: 1 h. Repintado: de 4 a 6 h.



RENDIMIENTO:

1 Kg /m2 trabajo terminado.



DILUCIÓN:

Agua

RECOMENDACIONES:

- Lavar los elementos con agua y jabón, antes que se sequen.
- No pintar si está pronosticado lluvia.
- Puede emplearse Líquido Fungicida Colorín para eliminar colonias de hongos y verdín.

- Excelente promotor de adherencia diluido en agua (máx 30%)

■ MODO DE EMPLEO:

La superficie deberá estar limpia, libre de hongos, polvo, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 35°C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85%, ni si se esperan lluvias en las próximas 24hs.

Sellador:

Aplicar el producto sin diluir mediante una espátula o pincel hasta rellenar completamente la grieta, fisura o filtración, una vez seco observar que no existan diferencias de espesor entre la superficie original y el área de relleno. En caso de observarse estas diferencias, realizar una nueva aplicación esperando de 4 a 6 horas entre ellas una vez que haya secado la anterior.

Membrana:

SUPERFICIES NUEVAS: En cubiertas de cerámica, asegurar la correcta limpieza de la misma, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua para asegurar el anclaje del producto, sobre hormigón o mampostería, se recomienda dejar transcurrir entre 30 y 45 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Dada la alta resistencia alcalina del producto, puede aplicarse en condiciones de pH igual o menor a 12. En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 24 h antes de pintar.

En el caso de superficies expuestas a la intemperie por más de seis meses, puede obviarse esta operación limpiando muy bien con agua y detergente neutro. Enjuagar y dejar secar.

SUPERFICIES PINTADAS: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. Si la pintura anterior estuviese floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada. En caso de existir hongos, moho o verdín, utilizar Colorín Líquido Fungicida. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar.

Aplicar una primera mano de Thermocontrol 2 en 1 diluido con agua (máximo 30%), dependiendo de la absorción de la superficie. Posteriormente, se recomienda aplicar de 2 a 3 manos, hasta lograr el espesor de membrana protectora adecuado, completando el rendimiento especificado, esperando de 4 a 6 horas entre ellas.

Aguardar un periodo mínimo de 15 días de curado, para garantizar la correcta transitabilidad del producto.

■ DATOS TÉCNICOS:

TIPO DE VEHÍCULO: Estireno acrílico

VISCOSIDAD: 138 ± 2 UK

PESO ESPECÍFICO: 1,02 ± 0,02 g/cm³

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 38 ± 2 %

■ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al **0810-333-4725** o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com