



Impermeabilizantes **COLORÍN CAUCHO:** **MEMBRANA ALTO ESPESOR**



DESCRIPCIÓN:

Colorín Caucho es una membrana impermeabilizante de alto espesor formulada con caucho reciclado de neumáticos y resinas acrílicas, para obtener cubiertas impermeables y duraderas en techos y superficies horizontales.

Su composición con caucho microtriturado le confiere una buena flexibilidad y resistencia, logrando la absorción de fisuras activas y una película resistente a la caída de granizo. El agregado de aditivos poliuretánicos le otorga excelente adherencia y poder de sellado sobre una amplia variedad de sustratos como hormigón, mampostería, chapas galvanizadas y membranas de aluminio.

Su textura rugosa le confiere propiedades antideslizantes y reductoras de ruidos, aportando seguridad y confort en zonas de uso frecuente. Formulada en base acuosa, bajo VOC, es una alternativa ecoamigable de gran durabilidad.

- Membrana impermeabilizante transitable
- Antideslizante
- Reductor de ruidos
- Formulada con caucho reciclado de neumáticos: ecoamigable y sustentable
- Con aditivos poliuretánicos para máxima adherencia y durabilidad

USOS:

Excelente adherencia y poder de sellado sobre una amplia variedad de sustratos como hormigón, mampostería, chapas galvanizadas y membranas de aluminio.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: Rodillo de pelo mediano, pincel o llana.

SECADO: Al tacto: 1 hora - Repintado: 4 a 6 hs

MANOS SUGERIDAS: 2 manos.

RENDIMIENTO: 1kg/m² trabajo terminado.

COLOR: blanco, gris y rojo. Apto entonador (15 cm³ por Kg).

BRILLO: mate.

DILUYENTE y LIMPIEZA: Limpieza con agua. No requiere dilución.

PRESENTACIONES: 4 y 20 kg.



APLICACIÓN:
Rodillo de pelo mediano, pincel o llana



SECADO:
Al tacto: 1 hora - Repintado: 4 a 6 hs.



RENDIMIENTO:
1kg/m² trabajo terminado.



DILUCIÓN:
Limpieza con agua. No requiere dilución.

RECOMENDACIONES:

En rajaduras mayores a 5mm de espesor, emplear Colorín Vendas o Mantas de Fibras Sintéticas.
Para diluir y para la limpieza de los elementos empleados para el pintado, utilizar agua antes de que sequen.

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de hongos, verdín, humedad, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con HRA superior al 85% ni si se esperan lluvias en las próximas 24hs.

Superficies nuevas: En superficies de hormigón o mampostería, se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semi duro y dejar secar 24 horas antes de pintar. Sobre chapas galvanizadas aplicar Desoxidante Fosfatizante para limpiar la superficie. Enjuagar y dejar secar. En el caso de superficies expuestas a la intemperie por más de 6 meses, puede obviarse esta operación limpiando muy bien con agua y detergente neutro. Enjuagar y dejar secar aplicar una mano previa Colorín Membrana en Pasta diluida el 30% con agua para garantizar el anclaje.

Superficies pintadas: En el caso de membranas preexistentes se deberán revisar uniones y la condición de adherencia al sustrato. En caso de ampollado es necesario eliminarlo por completo con un cepillo de cerdas duras y aplicar una mano previa de Colorín Membrana en Pasta diluida al 30% con agua para garantizar el anclaje.

No utilizar el producto diluido como mano de anclaje. Para completar la operación, en todos los casos, aplicar 2 manos de Colorín Caucho sin dilución, esperando de 4 a 6 horas entre manos.

En caso de que se quiera fortalecer aún más el esquema, se recomienda aplicar sobre Colorín Caucho una mano de Thermocontrol 2 en 1 Sellador+Membrana transparente, diluido al 30% con agua. Esto garantizará una mayor durabilidad de la membrana.

DATOS TÉCNICOS:

TIPO DE VEHÍCULO: Estireno acrílico

VISCOSIDAD: 138 $\pm$ 2UK

PESO ESPECÍFICO: 1,29 $\pm$ 3g/cm³

SÓLIDOS EN PESO: 58,5 $\pm$ 2%

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

No clasificado como peligroso según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para más información consultar la Hoja de Seguridad.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al **0810-333-4725** o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com